



BESCHREIBUNG

Fördert die Farbhaftung an schwierigen Untergründen wie verzinktem Stahl und Aluminium. Ideal bei Abriebschäden in Grundierungen vor dem Aufbringen von Farbe.

- Schnell trocknend.
- Superglatte Oberfläche – Abriebschäden können direkt überstrichen werden.
- Ausgezeichnete antikorrosive Eigenschaften.

TECHNISCHE DATEN



Untergründe

- Blanker Stahl
- Aluminium
- Galvanisierte und verzinkte Stähle
- Vollständig ausgehärteter Lack
- Polyesterfüller und GFK

Mit Vorreiniger oder Entfetter entfetten und trocknen lassen. Mit Schleifmittel der Körnung 180–240 schleifen. Nachreinigen, trocknen und entfetten.

ANWENDUNGSANLEITUNG



Erforderliche Werkzeuge

- Reiniger
- Schleifmittel



Mischen

Schütteln Sie die Spraydose vor der Verwendung für mindestens 2 Minuten.



Schichten

1–2 Schichten aus einem Abstand von ungefähr 25 cm zur Oberfläche.

Schicht/Mikrometer 15µ

Ungefähre theoretische Ergiebigkeit in m²/Einheit 4,5



Ablüßzeit / min bei 20°C

zwischen den Schichten 3-5 Minuten



Trockenzeiten

Staubtrocken bei 20°C/min 10-20



Trockenschleifen

P400-P600, falls erforderlich



Nassschleifen

P600-P800, falls erforderlich



Überlackieren

ACID#8 kann mit den meisten Lacken überlackiert werden. Wenn die Reparatur einen zusätzlichen Grundierfüller erfordert, sollte dieser vor dem Auftragen der Überlackierung angewendet werden.



DRIVING SURFACE PERFECTION™
TECHNISCHES DATENBLATT

ACID#8

Säureätzgrundierung

LAGERUNG UND VOC-INFORMATIONEN



Haltbarkeit

2 Jahre bei guten Lagerbedingungen.

Spraydosen sollten vor der Verwendung zwei Stunden bei Raumtemperatur gelagert werden. Bewahren Sie Dosen bei einer längeren Lagerung in trockenen und gut belüfteten Bereichen auf, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost. Zum Reinigen der Düse und Verlängern der Lebensdauer der Spraydosen drehen Sie die Dose nach jeder Verwendung um, und sprühen Sie für einige Sekunden kopfüber. Sollte die Düse verstopft sein, nehmen Sie diese von der Dose ab und legen Sie sie in einen leichten Verdünnner.

Empfohlene Lagertemperatur +5°C bis +25°C
Empfohlene Anwendungstemperatur 20°C



VOC-Informationen

Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(e) in gebrauchsfertiger Form beträgt 840 g/l. Der VOC-Gehalt dieses Produkts in gebrauchsfertiger Form beträgt 699 g/l.

Bestellschlüssel	Format	Farbe	VOC g/l
ACID/AL	450-ml-Spraydose	Grau	699

WICHTIG: NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ. Vor der Verwendung die vollständige Anleitung durchlesen.

Dieses Produkt enthält Gefahrstoffe. Daher sollte immer geeignete persönliche Schutzausrüstung verwendet werden. Umfassende Handhabungsvorschriften und persönliche Schutzinformationen befinden sich auf dem Etikett und im Sicherheitsdatenblatt. U-POL schließt jegliche Haftung aus, wenn der Anwender nicht die empfohlene persönliche Schutzausrüstung trägt. Die Daten oben dienen nur zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Es liegt in der Verantwortung des Käufers, die Eignung des Produkts für die beabsichtigte Verwendung sicherzustellen und die Aktualität der Informationen zu überprüfen. Die empfohlene Verwendung unserer Produkte und deren Anwendung in unseren technischen Datenblättern basieren auf unserem Wissen und unserer Erfahrung. Die Datenblätter erhalten Sie bei Ihrem lokalen Fachhändler oder auf der Website von U-POL unter www.u-pol.com. U-POL ist nicht verantwortlich für die durch andere erzielten Ergebnisse, über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. U-POL ist daher nicht haftbar für zufällige oder Folgeschäden einschließlich entgangener Gewinne.

U-POL Ltd
Denington Road
NN8 2QH Wellingborough UK
WWW.U-POL.COM

Vertrieb UK
T: +44 (0)20 8492 5920
F: +44 (0)20 8150 5605
uk.sales@u-pol.com

International
T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Technische Belange
T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com